

SCHÖNOX TT S8 är en dammreducerad flexibel tunn- och mellanbäddsfästmassa med flytande egenskaper och låg förbrukning. Speciellt utvecklad för montering av keramik på golv. Mycket lämplig vid läggning av storformatsplattor, granitkeramik, viss natursten och liknande i offentlig miljö. Dess speciella konsistens ger 100% täckning under plattorna utan att man behöver utföra dubbelstrykning vid läggning. SCHÖNOX TT S8 reducerar dammet vid tillbländning med cirka 90 %.

Egenskaper

- Tunn- och mellanbäddsfästmassa
- Flytande konsistens vilket ger 100 % täckning under plattorna
- Frostsäker
- Fogbar efter ca 16 timmar
- Kan användas till spackling/avjämning upp till 15 mm skiktjocklek

Användningsområde

- SCHÖNOX TT S8 är en flexibel fästmassa med flytande konsistens för keramiska ytmaterial.
- Till golv
- Värmegolv
- Inom- och utomhus
- Klinker, granitkeramik, vissa naturstens sorter, cotto, artificiella plattor och liknande i alla typer av miljöer,
- På terrasser, balkonger, i simhallar och liknande.
- Även till ytor med hård/tung trafik.

Underlag

- Lämpliga underlag för SCHÖNOX TT S8 är t ex betong eller gjuten konstruktion som är minst 3 månader gammal
- Spacklade lättgasbetonggolv
- Tegel eller liknande
- Ytor som är spacklade med cementbaserade massor
- Byggskivor (anpassade för golv och keramikmontering)
- Keramiska plattor

Förbehandling av underlag

- Underlaget ska vara fast och torrt
- Skivmaterial ska vara väl förankrat mot underlaget och bjälklagsavståndet ska uppfylla gällande byggnadsnorm
- Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, cementhud och liknande
- Lösa skikt avlägsnas mekaniskt

Primning

Beroende på typ av underlag fyller primern olika funktion. Följande primning bör ske innan arbetet påbörjas.

- Reducera sug (SCHÖNOX KH/vatten 1:5). Underlag som kräver detta förarbete är sugande ytor t.ex. cement, betong, spacklade ytor och liknande.
- Förbättra vidhäftningen (SCHÖNOX KH/vatten 1:3) Underlag som kräver detta förarbete är mindre sugande underlag t.ex. keramiska material, betong (tät), lättbetong, gammal fästmassa.
- Fuktskydda underlaget (SCHÖNOX KH/vatten 1:1) Underlag som kräver detta förarbete är fukt känsligt material t ex skivmaterial (gips, trä, spån och liknande), gipsbaserade spackelmassor och liknande.
- Inomhus ska keramik mot keramik behandlas med SCHÖNOX SHP innan fästmassa och plattor monteras

OBS! Primern ska vara helt torr (24 tim) innan montering påbörjas. Vid användning i våta miljöer ska lämplig fuktskydd utföras med något SCHÖNOX tätskikssystem eller SCHÖNOX 1 K-DS innan montering av keramiska plattor. Följ bruksanvisning för respektive produkt.

Hälsa och miljö

Märkning **IRRITERANDE** **Xi**

Hanteringsföreskrifter
lakttag god arbetshygien. Hantera produkten varsamt för att undvika damning. Cementdamm kan orsaka irritation i andningsorganen samt ge lokal irritation på hud. Undvik kontakt genom att använda andningsskydd och skyddskläder/handskar. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med mycket vatten och ta kontakt med läkare.

För ytterligare information se
Säkerhetsdatablad och miljödeklaration.







Teknisk data

- Typ: Cementbaserat pulver
- Färg: Grå
- Brukstid: Ca 3 timmar vid +20°C
- Skintid: Efter ca 30 minuter
- Gång/Fogbar: Efter ca 16 timmar, utomhus ska fogning ske efter 48 timmar.
- Arb.temperatur: Min. +5°C, (gäller både underlag och pulver)

Åtgång (pulver):

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Med 6 mm tandning | ca 2,0 kg/m ² |
| Med 8 mm tandning | ca 2,3 kg/m ² |
| Med 10 mm tandning | ca 2,6 kg/m ² |
| Med specialkam 20/13mm | ca 4 kg /m ² |

Tiderna ovan är gällande under normala förhållanden (+ 18°C och 50 % RF). Tiderna påverkas när t ex temperatur, luftfuktighet, direkt solljus och tryck ändras.



Blandning

- Flytande konsistens - 25 kg SCHÖNOX TT S8 blandas med ca 7,0 l rent kallt vatten
- Tunnbäddskonsistens – 25 kg SCHÖNOX TT S8 blandas med ca 6,5 l rent kallt vatten
- Mellanbäddskonsistens -25 kg SCHÖNOX TT S8 blandas med ca 5,75 l rent kallt vatten
- Spackelkonsistens - 25 kg SCHÖNOX TT S8 blandas med 5,75 -7,0 l rent kallt vatten

Bruksanvisning

- Blanda SCHÖNOX TT S8 enligt ovan med rent kallt vatten. Vispa till en homogen massa, använd maskinvisp. Blanda inte mer fästmassa än vad som ska användas inom ca 3 timmar.
- Fördela fästmassan på underlaget med slät stålspackel, tanda därefter massan med lämplig fixkam. Säkerställ att 100 % täckning erhålles under plattorna.
- Montera de keramiska plattorna i fästmassan innan den har bildat skinn, inom ca 30 minuter.
- Vid montering av ljus natursten rekommenderas en vitcementbaserad fästmassa, SCHÖNOX PFK W, för att undvika färggenomslag och missfärgning.
- Vid montering av natursten/konststen kan det krävas en snabb fästmassa, kontakta sten-/plattillverkaren för rekommendation.
- SCHÖNOX TT S8 kan användas för avjämning av underlaget i en skiktjocklek upp till 15 mm. Låt massan torka/härda innan montering av keramik.
- Rengör verktyg innan massan stelnat/torkat

Fogning

Fogning efter montering med SCHÖNOX TT S8 kan utföras efter 16 timmar (under normala förhållanden).

Vi rekommenderar följande fogbruk beroende på typ av keramisk beläggning och fogbredd.

Fogning av absorberande, sugande keramiska plattor:

- SCHÖNOX FF 1 - 6 mm
- SCHÖNOX TD 1 - 6 mm

Ej eller mindre absorberande plattor:

- SCHÖNOX SB FLEX 2 - 20 mm
- SCHÖNOX SU (flexfog) 3 - 15 mm

Viss natursten, keramik och på ytor med stort slitage t ex offentlig miljö:

- SCHÖNOX SU (flexfog) 3 - 15 mm

Fogning av ytor som utsätts för mycket hårt mekaniskt och kemiskt slitage t ex industriell miljö:

- SCHÖNOX CF (epoxi) 1 - 10 mm
- SCHÖNOX XR (specialcement) 2-20 mm

Vid arbete med epoxi följ Arbetsmiljöverkets hanteringsföreskrifter (hårdplastföreskrifter) och studera produktinformationen noga innan arbetet påbörjas.

Mjukfogning

- SCHÖNOX AS (innehåller silikonolja som kan missfärga marmor och liknande)
- Casco Våtrumfug (missfärgar ej)
- Casco Golvfug S40 (ej till simbassänger)

Förpackning

- 25 kg tät, sydd papperssäck.

Lagring

- 1 år i oöppnad förpackning.
- Lagras torrt och svalt.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550
100 61 STOCKHOLM
T 08-743 4000
F 08-643 6370